

Evaluating the Quality of Locally Manufactured Ordinary Portland Cement

Ramadan M. Albtti¹, Mohamed A. Benhalem^{1*}, Salim S. Khoujah¹

¹Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Al-Asmarya University, Zliten, Libya.

*Corresponding author email: r.albtti@asmarya.edu.ly.

Received: 24-09-2025 | Accepted: 08-11-2025 | Available online: 25-12-2025 | DOI:10.26629/jtr.2025.26

ABSTRACT

Ordinary Portland cement is one of the most widely used construction materials in building and concrete projects, and assessing its quality is a key factor in ensuring that the produced concrete conforms to standard specifications. This research aims to study the quality of ordinary Portland cement produced in several Libyan factories (Zliten, Al-Burj, Al-Fataih, Al-Hawari, and Labda) through a series of physical, mechanical, and chemical tests. These tests included fineness, standard consistency, initial and final setting times, compressive strength (tested using standard mortar cubes after 3, 7, and 28 days), and the main chemical composition of the cement. The results showed that most of the factories (Zliten, Al-Burj, Al-Fataih, and Al-Hawari) conform to Libyan, European, and American specifications. However, the cement from the Labda factory showed deficiencies in early and final compressive strength, making it more akin to low-heat cement. The study concluded with recommendations for improving quality in Libyan cement factories, including optimizing the proportions of mineral components and developing quality control systems.

Keywords: Cement mortar, setting time, compressive strength, smoothness, standard consistency.

تقييم جودة الإسمنت البورتلاندي العادي المصنّع محلياً

رمضان محمد البتي¹، محمد عبدالله بن حليم¹، سالم صالح خوجة¹

¹ الهندسة المدنية ، كلية الهندسة ، الجامعة الأسمورية ، زلiten ، ليبيا.

الملخص

يُعد الإسمنت البورتلاندي العادي من أكثر المواد الإنشائية استخداماً في مشاريع البناء والخرسانة، ويُشكّل تقييم جودته أحد العوامل الأساسية لضمان مطابقة الخرسانة المنتجة للمواصفات القياسية. يهدف هذا البحث إلى دراسة جودة الإسمنت البورتلاندي العادي المنتج في عدد من المصانع الليبية (زلiten، البرج، الفتائح، الهواري، لبدة)، من خلال مجموعة من الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية شملت النعومة، القوام القياسي، زمن الشك الابتدائي والنهائي، مقاومة الضغط، باختبار مكعبات مونتا قياسية (بعد 3، 7، 28 يوماً) ، المركبات الكيميائية الرئيسية للإسمنت .. أظهرت النتائج أن معظم المصنوع (زلiten، البرج، الفتائح، الهواري) مطابقة للمواصفات الليبية والأوروبية والأمريكية، بينما أظهر إسمنت مصنع لبدة قصوراً في مقاومة الضغط المبكرة والنهاية، مما يجعله أقرب إلى إسمنت منخفض الحرارة. خلصت الدراسة إلى توصيات لتحسين الجودة في مصانع الإسمنت الليبية، بما في ذلك تحسين نسب المكونات المعدنية وتطوير أنظمة ضبط الجودة.

الكلمات المفتاحية: المونتا الإسمنتية، زمن الشك، مقاومة الضغط ، النعومة ، القوام القياسي.

كما يهدف البحث إلى تحديد المصنع الذي يقدم أفضل جودة من حيث الخصائص الفيزيائية للإسمنت، استناداً إلى نتائج الفحوصات المعملية، لما لذلك من أثر مباشر على أداء الخرسانة المنتجة محلياً من مواد متوفرة في منطقة الدراسة.

تتبع أهمية هذا البحث من كونه يُسهم في رفع كفاءة وجودة صناعة الإسمنت والخرسانة في ليبيا، من خلال توفير بيانات علمية دقيقة حول أداء المنتج المحلي مقارنة بالمواصفات العالمية. كما يُساعد على تحسين استراتيجيات ضبط الجودة في المصانع المحلية، ويعزز ثقة المستهلكين في استخدام الإسمنت الوطني في المشاريع الإنثانية الكبرى.

إضافةً إلى ذلك، يُسهم هذا التقييم في تقليل الاعتماد على الإسمنت المستورد، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني من خلال دعم الصناعة المحلية وتقليل التكلفة الإجمالية لمشروعات البناء والتشييد.

2. الجانب العملي والمنهجية:

2.1 مشكلة البحث

تعتبر جودة الإسمنت البورتلاندي العادي من العوامل الأساسية التي تؤثر مباشرة على أداء الخرسانة ومتانتها في المشاريع الإنثانية. وفي السنوات الأخيرة، لوحظ وجود تفاوت في خصائص الإسمنت المنتج محلياً في ليبيا من حيث النوعية، وزمن التصلب، ومقاومة الضغط، مما يثير تساؤلات حول مدى مطابقة هذه المنتجات للمواصفات القياسية المحلية والعالمية.

كما أن عدم توفر بيانات حديثة ومنهجية حول أداء الإسمنت المحلي بالمقارنة مع المواصفات القياسية الدولية، يجعل من الصعب تقييم مستوى جودة الإنتاج الوطني بدقة [6].

1. المقدمة

يُعد الإسمنت من أهم المواد المستخدمة في صناعة الخرسانة، إذ يعمل كعنصر لاحم يربط بين المكونات المختلفة (الركام الناعم والخشن والماء)، ويتميز بقدرته على التفاعل الكيميائي مع الماء لتكوين عجينة صلبة تمتاز بمقاومتها العالية للأحمال وباستقرارها تحت الظروف البيئية المختلفة [1].

ونظراً للدور الحيوي الذي يلعبه الإسمنت في تحديد جودة ومتانة الخرسانة، فإن مراقبة جودة الإسمنت تُعد من أهم المراحل في صناعة مواد البناء، حيث تضمن إنتاج مادة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة محلياً وعالمياً [2].

في ليبيا، تعتمد المواصفة القياسية الليبية رقم (L.S 340/2009) كمراجع لتحديد الخصائص الفيزيائية والكيميائية للإسمنت البورتلاندي العادي، وتشمل هذه الخصائص: النوعية، والزمن الابتدائي والنهائي للتصلب، ومقاومة الضغط، بالإضافة إلى الفحوصات الكيميائية وغيرها [3].

ولغرض المقارنة والتقييم العلمي، تم الرجوع كذلك إلى المواصفة الأمريكية ASTM C150 الخاصة بالإسمنت البورتلاندي، وكذلك المواصفة الأوروبية EN 197-1 التي تحدد متطلبات الأداء للإسمنت بأنواعه المختلفة [4-5].

يهدف هذا البحث إلى تقييم جودة الإسمنت البورتلاندي العادي المنتج محلياً في ليبيا من خلال دراسة مجموعة من الخصائص الفيزيائية والكيميائية، ومقارنة النتائج التي تم الحصول عليها مع المواصفات القياسية (الليبية، الأمريكية، الأوروبية)، وذلك لتحديد مدى مطابقة المنتج المحلي لهذه المواصفات ومدى التباين بين المصانع المحلية المنتجة له.

المتبعة فيها. فيما يلي عرض موجز لأبرز ما ورد في عدد من الدراسات ذات الصلة

1- فارس وأخرون ، دراسة مقارنة للأسمنت البورتلاندي العادي من إنتاجات مختلفة (مصنعي أسمنت الفاتح والهوار)، شمال شرق ليبيا

<https://doi.org/10.37376/jst.v5i1.2166>

2- مجدي المبروك وأخرون ، دراسة تحليل التركيب الكيميائي لمختلف ماركات الأسمنت البورتلاندي المستخدم في ليبيا ،

3- محمد الباقري وأخرون ، دراسة تقييم جودة مختلفة أنواع الأسمنت البورتلاندي المتوفّر في السوق الليبي

4- Effect of Mineral Composition, Fineness, SO₃ Contents in High Early Strength Cement and on the Compressive Strength of

Mortar and Concrete

<https://doi.org/10.5659/JAIK.2022.38.2.177>

يهدف هذا البحث إلى دراسة وتقدير جودة الأسمنت البورتلاندي العادي المنتج محلياً في ليبيا ، تم إجراء سلسلة من الاختبارات المعملية على عينات إسمنت من خمسة مصانع محلية رئيسية للأسمنت البورتلاندي العادي تمثل مناطق مختلفة من ليبيا (زليتن، البرج، الفاتح، الهواري، لبدة) ، و تم جمع ثلاثة عينات من كل مصنع في أوقات إنتاج مختلفة (بمعدل إجمالي 15 عينة) تم جمع العينات وفق المواصفة القياسية ASTM C183 الخاصة بطريقة أخذ عينات

الإسمنت [8]

مكونات الأسمنت وتركيبه الكيميائي

المكونات الأساسية للأسمنت البورتلاندي تتحصّر في الجير والسيليكا والألومينا و أكسيد الحديد وعندما تخلط هذه المكونات ويتم عليها عملية الحرق بالأفران وينتّكون

من هنا تتبّع مشكلة البحث في الحاجة إلى دراسة علمية شاملة لتقدير جودة الإسمنت البورتلاندي العادي المنتج محلياً، وتحديد مدى التباين بين المصانع المختلفة، ومعرفة مدى مطابقة المنتجات المحلية للمواصفات القياسية الليبية والأمريكية والأوروبية، لما لذلك من أثر مباشر على جودة الخرسانة وموثوقية المنشآت الهندسية في ليبيا. تُظهر مراجعة الدراسات السابقة أن معظم الأبحاث المتعلقة بجودة الإسمنت تركزت على تحليل الخواص الكيميائية والفيزيائية للإسمنت المستورد أو على تأثير نوع الإسمنت على مقاومة الخرسانة لظروف البيئة، دون التطرق بشكل كافٍ إلى الإسمنت المنتج محلياً في ليبيا ومقارنته بالمواصفات القياسية العالمية. كما أن الدراسات المحلية المنشورة، إن وُجدت، كانت محدودة النطاق من حيث عدد العينات أو المصانع المشمولة، أو اقتصرت على فحص خاصية واحدة فقط مثل مقاومة الضغط أو زمن التصلب دون دراسة متكاملة لجميع الخصائص الأساسية.

لذلك تبرز الفجوة البحثية في غياب تقييم شامل ومقارن لجودة الإسمنت البورتلاندي العادي المنتج محلياً وفقاً للمواصفات القياسية الليبية (L.S 340/1997) [7] ، والمواصفات القياسية الليبية (L.S 340/2009) ، والأمريكية (ASTM.C150) ، والأوروبية (EN 197-1) ، إلى جانب تحليل التباين في الجودة بين المصانع المحلية وتحديد المصنع الأكثر التزاماً بالمعايير الفنية.

ومن هنا يأتي هذا البحث ليسد هذه الفجوة من خلال تطبيق منهجية علمية عملية ومقارنة متعددة للمعايير تُمكّن من تقييم دقيق وشامل للإسمنت المحلي في ليبيا.

2.2 الدراسات السابقة

تناولت العديد من الدراسات المحلية والعالمية موضوع تقييم جودة الإسمنت البورتلاندي وخصائصه الفيزيائية والكيميائية ومدى تأثيرها على أداء الخرسانة. وقد تبيّنت هذه الدراسات من حيث أهدافها ونطاقها والمنهجية


الكلنكر والذي يحتوي على أربعة مركبات رئيسية كما هو موضح بالجدول.

جدول 1. المركبات الرئيسية للإسمنت.

النسبة في الإسمنت البورتلاندي	الاصطلاح	المركب
% 55-40	C3S	سليلات ثلاثي الكالسيوم
% 32-20	C2S	سليلات ثانوي الكالسيوم
% 11-9	C3A	ألومينات ثلاثي الكالسيوم
% 11-5	C4AF	ألومينات حديد رباعي الكالسيوم


يتم القياس بواسطة انتعاف أشعة أكس (X-Ray) على عينة من بودرة مطحونة من الكلنكر

الشكل (1) يبين تأثير المركبات المختلفة للإسمنت على مقاومة الإسمنت للضغط.



شكل 1. تأثير المركبات المختلفة للإسمنت على مقاومة الإسمنت للضغط.

ويوضح الشكل (2) معدل الإماهة للمركبات الأساسية من الإسمنت.



شكل 2. معدل الإماهة للمركبات الأساسية من الإسمنت.



شكل 5. جهاز أكس (X-Ray).

3- الاختبارات

3.1 الخواص الكيميائية

3.1.1 اختبار تحديد المركبات الكيميائية الرئيسية للإسمنت

في هذا الاختبار تم استخدام تقنية متقدمة وهي عبارة عن جهاز يسلط أشعة أكس (X-Ray) على عينة الإسمنت حيث يلزم معايرة الجهاز على خليط معلوم مركباته ويتم تقدير نسب المركبات الجديدة باستخدام منحنيات المعايرة الخاصة بالجهاز

الأجهزة المستخدمة:

1. ميزان حساس.
2. علبة العينة.
3. جهاز لكتس العينة.
4. جهاز أكس (X-Ray).



شكل 3. علبة العينة.



شكل 6. جهاز (BLAINE).

3.2.2 القوام القياسي (Consistency)

يحدد هذا الاختبار نسبة الماء للإسمنت اللازم لإعداد عجينة إسمنتية ذات قوام قياسي وذلك باستخدام جهاز فيكتس وشكل الجهاز كما موضح بالشكل التالي



شكل 4. جهاز لكتس العينة.

2. خلاط ميكانيكي



شكل 9. خلاط ميكانيكي.

3. الهاز الميكانيكي



شكل 10. هاز ميكانيكي.

4- النتائج

4.1 اختبار تحديد المركبات الكيميائية

يوضح شكل (11) وجود تباين في نسب **C2S** بين المصانع يشير إلى اختلاف في تركيبة المواد الخام وظروف الحرق في الأفران، المصانع ذات النسبة العالية من **C2S** (مثل لبدة) تنتج أسمنتاً مناسباً للأجواء الحارة وللأعمال الإنسانية الضخمة ، المصانع ذات النسبة المنخفضة من **C2S** (مثل الهواري) تنتج أسمنتاً مناسباً للأعمال التي تتطلب مقاومة مبكرة عالية



شكل 7. جهاز فيكت.

3.2.3 زمن الشك الإبتدائي والنهاي (Initial & Final Setting)

يم تحديد زمن الشك الإبتدائي والنهاي للإسمنت البورتالندي و مقارنته مع الموصفات وللتعرف على أن الإسمنت المستخدم هل هو مطابق للموصفات أم لا ؟


3.3 الخواص الميكانيكية

3.3.1 مقاومة الضغط (Compressive Strength)


يهدف هذا الاختبار إلى تعين مقاومة الضغط لمونة الإسمنت باختبار مكعبات قياسية من مونة الإسمنت ويتم خلطها ميكانيكيا وتمك ميكانيكيا بـ ماكينة اهتزاز قياسية ويعتبر هذا الاختبار اختبار قبول أو رفض للإسمنت.

الأدوات المستخدمة :

1. القوالب




شكل 8. قالب مكعب 7x7x7 سم



شكل 11. نتائج اختبار تحديد المركبات الكيميائية C_2S .


ويوضح شكل (12) نسب مركب C_3S لجميع المصانع حيث أن (مصنع الهواري بنغازي ومصنع زليتن) يمتلكان أعلى نسب C_3S (60%) هذا يشير إلى إنتاج أسمنت ذو مقاومة مبكرة عالية، مناسب للأعمال السريعة أو في المناطق الباردة

إلا أن ارتفاع C_3S قد يؤدي إلى مشكلة الحرارة الزائدة أثناء التفاعل في الظروف الحارة (مثل مناخ ليبيا)، مما يتطلب ضبط الخلطة أو استخدام إضافات مقللة للحرارة (مصنع البرج زليتن ومصنع الفتايج درنة) نسب متوسطة (45% ، 50%) C_3S ، وهي متوازنة بين القوة المبكرة والمقاومة طويلة الأمد هذه النسبة عادةً تعتبر مثالية لإنتاج أسمنت متعدد الاستخدامات (مصنع لبدة سوق الخميس) أقل نسبة (35%) C_3S ، ما يعني أن محتوى C_2S فيه مرتفع كما ظهر في الرسم السابق هذا النوع من الأسمنت يناسب الأجواء الحارة ،




شكل 12. نتائج اختبار تحديد المركبات الكيميائية . C3S

شكل (13) يوضح نتائج اختبار المركبات الرئيسية للإسمنت لمركب ألومينات ثلاثي الكالسيوم أظهرت النتائج للمصانع الخمسة أن القيم متقاربة وفي حدود من 7.27-7.74 وهذا التقارب يشير إلى تبات جودة المواد الخام



شكل 13. نتائج اختبار تحديد المركبات الكيميائية C.3A

شكل (14) يوضح نتائج اختبار المركبات الرئيسية للإسمنت لمركب ألومينات رباعي الكالسيوم




شكل 14. نتائج اختبار تحديد المركبات الكيميائية C4AF

4.2 النعومة (fineness)

جدول 2. نتائج اختبار النعومة.

اسم المصنع	مصنع إسمنت زلiten	مصنع لبدة (سوق الخميس)	مصنع البرج (زلiten)	مصنع الفتاح (درنة)	مصنع الهراري (بنغازي)
مساحة السطح النوعي (سم ² /جم)	3035	2642	3161	2867	3481

الشكل (15) يوضح نتائج اختبار النعومة لعينات مصانع الإسمنت المنتج في ليبيا حيث أن المعايير الليبية رقم (340) لسنة 2009 ف [3] لم تحدد حد معين لنوعية النعومة (مساحة السطح النوعي) ولكن المعايير الليبية رقم (340) لسنة 1997 ف [7] تنص على أن درجة النعومة لا تقل عن 2500 سم²/جم أما بالنسبة للمعايير الأمريكية (ASTM – C 150) [4] تنص على أن درجة النعومة لا تقل عن 2800 (سم²/جم) وعند مقارنة نتائج الاختبار مع المعايير الليبية تكون النتائج ضمن الحدود المنصوص عليها أما بالنسبة للمعايير الأمريكية فإن مصنع لبدة (سوق الخميس) خارج حدود المعايير.



شكل 15. نتائج اختبار النعومة.

جدول 3. نتائج اختبار القوام القياسي.

اسم المصنع	مصنع إسمنت زيتين	مصنع البرج (زيلين)	مصنع لبدة (سوق الخميس)	مصنع الفتائح (درنة)	مصنع الهواري (بنغازي)
نسبة الماء القياسي %	%29	%30.5	%25	%30.5	%29


4.3 زمن الشك الابتدائي

جدول 4. نتائج اختبار زمن الشك الابتدائي.

اسم المصنع	مصنع إسمنت زيتين	مصنع البرج (زيلين)	مصنع لبدة (سوق الخميس)	مصنع الفتائح (درنة)	مصنع الهواري (بنغازي)
زمن الشك الابتدائي بالدقائق	185	190	180	160	190

لا يقل عن 45 والمواصفة الأوربية BS EN 197-1 [7] تحدد أن زمن الشك الابتدائي (بالدقائق) لا يقل عن 45 وعند مقارنة نتائج الاختبار مع المواصفة الليبية والأوربية والأمريكية تكون النتائج ضمن الحدود.

الشكل (16) يوضح نتائج اختبار زمن الشك الابتدائي لعينات مصانع الإسمنت المنتج في ليبيا حيث أن المواصفة الليبية رقم (340) لسنة 2009 ف [3] تحدد أن زمن الشك الابتدائي (بالدقائق) لا يقل عن 60 والمواصفة الأمريكية ASTM – C (150)[4] تحدد أن زمن الشك الابتدائي (بالدقائق)



شكل 16. نتائج اختبار زمن الشك الابتدائي.


4.4 زمن الشك النهائي

جدول رقم (5): نتائج اختبار زمن الشك النهائي

اسم المصنع	مصنع إسمنت زليتن	مصنع البرج (زليتن)	مصنع لبدة (سوق الخميس)	مصنع الفتائح (درنة)	مصنع الهواري (بنغازي)
زمن الشك النهائي بالدقائق	385	390	307	235	306

على أن زمن الشك النهائي لا يزيد عن 10 ساعات أما بالنسبة للمواصفة الأمريكية (ASTM - C 150) [4] تنص على أن زمن الشك النهائي لا يزيد عن 10 ساعات وعند مقارنة النتائج مع المواصفة الليبية والأمريكية تكون النتائج ضمن حدود المواصفة .

الشكل (17) يوضح اختبار زمن الشك النهائي لعينات مصانع الإسمنت المنتج في ليبيا حيث أن المواصفة الليبية رقم (340) لسنة 2009 [3] لم تحدد حدود معينة ولكن المواصفة الليبية رقم (340) لسنة 1997 ف [7] تنص



شكل 17. نتائج اختبار زمن الشك النهائي .

4.5 مقاومة الضغط


4.5.1 مقاومة الضغط بعد 3 أيام

جدول 6. نتائج مقاومة الضغط بعد 3 أيام.

اسم المصنع	مصنع إسمنت زليتن	مصنع البرج (زليتن)	مصنع لبدة (سوق الخميس)	مصنع الفتائح (درنة)	مصنع الهواري (بنغازي)
26	25.9	16.33	21.2	27.5	مقاومة الضغط (N/mm ²)

(197-1) [7] لم تحدد حدود معينة لمقاومة الضغط بعد 3 أيام وبالنسبة للمواصفة الأمريكية - ASTM C 150 [4] تنص على أن مقاومة الضغط بعد 3 أيام لا تقل عن 12 (N/mm^2) وبمقارنة النتائج مع المواصفة الليبية والأمريكية نجد أن مصنع لبدة (سوق الخميس) خارج حدود المواصفة .

الشكل (18) يوضح مقاومة الضغط بعد 3 أيام لعينات الإسمنت المنتج في ليبيا حيث أن المواصفة الليبية رقم (340) لسنة 2009 [3] لم تنص على حد معين لمقاومة الضغط بعد مرور 3 أيام ولكن المواصفة الليبية رقم (340) لسنة 1997 [7] تنص على أن مقاومة الضغط بعد مرور 3 أيام لا تقل عن 21 (N/mm^2) أما المواصفة الأوروبية رقم BS EN



شكل 18. نتائج اختار مقاومة الضغط بعد 3 أيام.


4.5.2 مقاومة الضغط بعد 7 أيام

جدول 7. نتائج مقاومة الضغط بعد 7 أيام.

اسم المصنع	مصنع الاسمنت زليتن	مصنع الراج (زليتن)	مصنع القاتح (درنة)	مصنع لبدة (سوق الخميس)	مصنع الهواري (بنغازي)
مقاومة الضغط (N/mm^2)	42.5	41	31.8	20.55	41.35

بعد مرور 7 أيام المواصفة الأمريكية C - (150) تنص على أن المقاومة الضغط لا تقل عن 19 (N/mm^2) وبمقارنة النتائج مع المواصفة الأمريكية نجد جميع المصانع ضمن حدود المواصفة . [3-5-4]

الشكل (19) يوضح مقاومة الضغط بعد مرور 7 أيام لعينات الإسمنت المنتج في ليبيا حيث أن المواصفة الليبية رقم (340) لسنة 2009 ف لم تنص على حد معين ولكن المواصفة الليبية رقم (340) لسنة 1997 ف لم تنص على حد معين أما بالنسبة للمواصفة الأوروبية BS EN (197-1) لم تنص على حدود معينة لمقاومة الض




شكل 19. نتائج اختار مقاومة الضغط بعد 7 أيام.

4.5.3 مقاومة الضغط بعد 28 يوم

جدول 7. نتائج مقاومة الضغط بعد 28 يوم.

اسم المصنع	مصنع زليتن	مصنع الاسمント	مصنع البرج (زليتن)	مصنع لبدة (سوق الخميس)	مصنع الفاتح (درنة)	مصنع الهواري (بنغازي)
59	57.15	40.5	44.25	58.85		


الشكل (20) يوضح مقاومة الضغط بعد مرور 28 يوم لعينات الإسمنت المنتج في ليبيا حيث أن المواصفة الليبية رقم (340) لسنة 2009 تنص على أن مقاومة الضغط بعد 28 يوم لا تقل عن $42.5 \text{ (N/mm}^2\text{)}$ ولا تزيد عن $62.5 \text{ (N/mm}^2\text{)}$ وكذلك المواصفة الأوروبية (BS EN 197-1) تنص على أن مقاومة الضغط بعد 28 يوم لا تقل عن $42.5 \text{ (N/mm}^2\text{)}$ ولا تزيد عن $62.5 \text{ (N/mm}^2\text{)}$ أما المواصفة الأمريكية – ASTM (C 150) لم تحدد حدود معينة لمقاومة الضغط بعد 28 يوم [3-5-4].



شكل 20. نتائج اختار مقاومة الضغط بعد 28 أيام.

الضغط الناتجة من مصنع إسمنت زليتن ومصنع البرج (زليتن) ومصنع الهواري (بنغازي) متقاربة على طول هذه الفترة الزمنية ويرجع السبب في ذلك إلى تقارب نسب مركبات القوي لتلك المصانع.

الشكل (21) يوضح نمو مقاومة الخرسانة لفترة 28 يوم ومن خلال هذا الشكل يمكن إيجاد قيمة تنبؤية للأي يوم خلال هذه الفترة وكذلك نجد أن مقاومة



شكل 21. نمو مقاومة الخرسانة 3-7-28 يوم.

• مقاومة الضغط: أظهرت نتائج مصانع (زليتن، البرج، الهواري، الفقائح) مطابقة للمواصفات المحلية والدولية في جميع الأعمار (28-7-2 يوماً). أما إسمنت مصنع (البدة) فقد أظهر انخفاضاً ملحوظاً في مقاومة الضغط المبكرة والنهائية، وهو ما يعكس ارتفاع نسبة $C2S$ وانخفاض $C3S$ ، مما يجعله أقرب إلى إسمنت منخفض الحرارة.

مناقشة:

- النوعمة: جاءت القيم لجميع العينات ضمن الحدود القياسية للمواصفة الليبية ، مما يشير إلى جودة عمليات الطحن ، ولكن عند المقارنة بالمواصفة الأمريكية اتضح ان مصنع لبدة خارج المواصفة .
- زمن الشك: توافقت نتائج معظم المصانع مع المواصفات، مما يضمن قابلية التشغيل المناسبة للخرسانة.

د . العمل على إصلاح وصيانة الأجهزة (أجهزة)
المصانع ومخازن الخامات و الكلنكر وتصفيات
الغبار وذلك حفاظا على البيئة.

ه . معايرة أجهزة القياس بالمصانع.

و . إلزام المصانع موضوع الدراسة بمتانة الإسمنت
بالمواصفات القياسية من حيث التركيب الكيميائي
والخواص الطبيعية والميكانيكية وإلزام تلك المصانع
بلتبع المواصفات والشروط العامة من حيث كتابة نوع
الإسمنت ووزنة والعلامة التجارية المسجلة
والمواصفات القياسية

7- المراجع :

- [1] خواص المواد و اختباراتها محمود إمام محمد المهدى - محمد أمين ، 2007
- [2] جيولوجيا خامات الإسمنت ومواد البناء ، م. حمد الله الخطيب الاتحاد العربي للإسمنت ومواد البناء - يونيو / حزيران 2009 .
- [3] المواصفات الليبية القياسية رقم (340) لسنة 2009 .
- [4] المواصفات الأمريكية (ASTM - C 150) لسنة 1995 .
- [5] المواصفات الأوروبية (BS EN 197-1) لسنة 1996 .
- [6] خواص الخرسانة ، أي. أم. نيفيل ، ترجمة المهندس حفي إسماعيل محمد الجنابي ، مؤسسة المعاهد الفنية ، العراق 1985 .
- [7] المواصفات الليبية القياسية رقم (340) لسنة 1997
- [8] المواصفات الأمريكية (ASTM - C 183)
- [9] (الاختبارات الطبيعية والميكانيكية والكيميائية للإسمنت العادي وسرعع التصلد) ، شريف فتحي الشافعي دار الكتب العلمية ، القاهرة .

يتضح من النتائج أن الفوارق بين المصانع مرتبطة باختلاف مصادر المواد الأولية ونسب مركبات الكلنكر.

هذا التباين يستدعي تعزيز ضبط الجودة بالمصانع لضمان تجانس المنتج ومتانة للمواصفات القياسية

6- التوصيات

• نوصي مصنع لبدة (سوق الخميس) بتحسين الإسمنت المنتج لديه وذلك بزيادة نسبة مركب سيليكات ثلاثي الكلسيوم في الإسمنت أو تغيير اسم المنتج من إسمنت بورتلاندي عادي إلى إسمنت منخفض الحرارة، نظرا لانخفاض مقاومة الضغط المبكرة وذلك لانخفاض نسبة (C3S) وارتفاع نسبة (C2S) وهذا يصلح أن يكون إسمنت منخفض حرارة الإمالة أكثر من أن يكون إسمنت بورتلاندي عادي.

• نوصي بتوفير إنتاج محلي للإسمنت المخلوطة مثل إسمنت البناء المضاف للكلنكر أثناء طحنه (إضافة الجبس) إضافات أخرى مثل الإسمنت البورتلاندي الحديدي والإسمنت السليسي (المخلوط) وإسمنت البناء المضاف معه مادة الحجر الجيري وهذه الأنواع يمكنها تغطية حاجة السوق من مادة الإسمنت التي لا تتطلب قوة مقاومة عالية مثل أعمال البناء وصناعة الطوب الإسمنتي وأعمال الالياسة وغيرها ...

• نوصي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين مستوى ضبط الجودة بالمصانع موضوع الدراسة والتي تمثل في الإجراءات التالية:

- أ . تكوين وحدات إدارية تختص بضبط الجودة وتوفير الاستقلالية والإمكانيات لها .
- ب . العمل على رفع مستوى الوعي بأهمية ضبط الجودة والمواصفات القياسية .
- ج . الاهتمام بتكوين عناصر وطنية قادرة على القيام بأعمال التشغيل والصيانة .