

An Experimental Study on the Properties of High-Performance Self-Compacting Concrete Using Polymeric Additives

Aisha G. Jebril^{1*}, Nuri M. Elbasha¹ Heba A. Elfandi¹

¹ Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Sabratha University, Sabratha, Libya.

*Corresponding author email: aisha.j@engs.sabu.edu.ly

Received: 10-08-2025 | Accepted: 28-11-2025 | Available online: 25-12-2025 | DOI:10.26629/jtr.2025.22

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effect of incorporating polypropylene fibers (PF) on the fresh and hardened properties of high-performance self-compacting concrete (HP-SCC). Four concrete mixes were prepared with varying fiber volume fractions (0%, 0.2%, 0.35%, and 0.5%) relative to the total concrete volume, in order to determine the optimal dosage that balances workability and compressive strength. Fresh properties were assessed using the Slump Flow, J-Ring, and L-Box tests in accordance with EFNARC (2005) guidelines. Compressive strength tests were conducted at curing ages of 7, 28, and 56 days following the British Standard BS 1881. The results indicated that increasing fiber content led to reduced workability and flowability, while significantly enhancing resistance to segregation and internal homogeneity. The addition of polypropylene fibers improved early-age compressive strength by up to 19% at 7 days, with the highest gain observed at 28 days (11%) for the 0.35% PF mix. At 56 days, mixes containing 0.2% and 0.5% PF maintained higher strength levels (approximately 4–5%) compared to the control mix, whereas the 0.35% PF mix exhibited a noticeable decline due to fiber distribution heterogeneity. The study concludes that a 0.2% dosage of polypropylene fibers represents an optimal choice for enhancing the performance of HP-SCC without adversely affecting workability. This dosage achieved the best balance between flowability and compressive strength and is recommended for structural applications in the Libyan context, particularly in elements prone to cracking.

Keywords: Polypropylene fibers, polymer additives, self-compacting concrete, compressive strength, workability.

دراسة معملية لخواص الخرسانة ذاتية الدمك عالية المقاومة باستخدام

إضافات بوليمرية

عائشة جمعة جبريل¹, نوري محمد البasha¹, هبة أحمد الفاندي¹

¹قسم الهندسة المدنية، كلية الهندسة صبراتة، جامعة صبراتة، صبراتة، ليبيا.

ملخص البحث

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم تأثير إضافة ألياف البولي بروبيلين (Polypropylene Fibers – PF) على الخصائص الطازجة والمتصلة للخرسانة ذاتية الدمك عالية المقاومة (High-Performance Self-Compacting Concrete – HP-SCC). تم إعداد أربع خلطات خرسانية تحتوي على نسب مختلفة من الألياف (0.2%, 0.35%, و 0.5%) من الحجم الكلي للخرسانة، بهدف تحديد النسبة المئوية التي تحقق توازنًا بين التشغيلية ومقاومة الضغط. تم تقييم الخواص الطازجة باستخدام اختبارات الانتشار (Slump Flow)، الحلقة (J-Ring)، وصندوق (L-Box) وفق معايير EFNARC (2005)، بينما أجريت اختبارات مقاومة الضغط عند أعمار (7، 28، و 56 يومًا) وفق المعايير البريطانية 1881 BS. أظهرت النتائج أن زيادة نسبة الألياف تؤدي إلى

انخفاض في قابلية التشغيل والانسيابية، مع تحسن واضح في مقاومة الانفصال الحبيبي والتجانس الداخلي. كما بينت النتائج إن إضافة ألياف البولي بروبلين حسنت مقاومة الضغط في المدى القصير بنسبة تصل إلى (19% عند 7 أيام)، وحققت أعلى زيادة عند 28 يومًا بنسبة 11% عند نسبة $PF0.35\%$ ، بينما عند الأعمار الطويلة 56 يومًا حافظت الخلطات (0.2% و0.5%) على مقاومة أعلى بنحو (4-5) % مقارنة بالخلطة المرجعية، أما النسبة 0.35% من الألياف فقد أظهرت تراجعاً واضحاً عند 56 يوماً بسبب عدم تجانس توزيع الألياف. خلصت الدراسة إلى أن استخدام ألياف البولي بروبلين بنسبة 0.2% يُعد خياراً أمثل لتحسين أداء الخرسانة ذاتية الدمك عالية المقاومة دون التأثير السلبي على قابلية التشغيل حيث حققت أفضل أداء من حيث التوازن بين الانسيابية ومقاومة الضغط، ويمكن اعتمادها في التطبيقات الإنسانية داخل البيئة الليبية خاصة في العناصر المعرضة للتشققات.

الكلمات الدالة: ألياف بوليمر، خرسانة، فنيات الدمك، مقاومة الضغط.

السطحية دون تأثير كبير على التشغيلية. بينما أوضحت دراسة **Gao et al. (2020)** أن الزيادة المفرطة في نسبة الألياف قد تؤدي إلى ضعف الانسيابية وصعوبة الدمك الذاتي للخرسانة. ورغم تعدد الدراسات السابقة، فإن تأثير ألياف البولي بروبلين على الخرسانة ذاتية الدمك عالية المقاومة (HP-SCC) ما زال بحاجة إلى مزيد من التحليل، خصوصاً ضمن الظروف المناخية وخصائص المواد المحلية في ليبيا، حيث تختلف نوعية الركام ومصادر المواد المضافة عن تلك المستخدمة في البيئات الأخرى. بناءً على ذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تقييم أثر إضافة ألياف البولي بروبلين بحسب مختلفة (0.2%, 0.5%, 0.35%) على الخصائص الطارجة والمتعلقة للخرسانة ذاتية الدمك عالية المقاومة، مع تحليل تأثيرها على التشغيلية (Workability)، وقابلية المرور (Passing Ability)، ومقاومة الضغط (Compressive Strength). وتأتي هذه الدراسة استجابةً للحاجة المتزايدة في السوق الليبي إلى تطوير خلطات خرسانية حديثة ومتينة، قادرة على تحقيق أداء عالي وتقليل الاعتماد على الدمك التقليدي في المشاريع الإنسانية.


2. الجانب العملي والمنهجية:

1. المقدمة

تُعد الخرسانة ذاتية الدمك (Self-Compacting Concrete – SCC) من أهم الابتكارات في تكنولوجيا الخرسانة الحديثة، إذ تمتاز بقدرتها على الانسياب الذاتي وملء القوالب دون الحاجة إلى استخدام المهازن الميكانيكي، مما يجعلها مثالياً للعناصر الإنسانية المعقّدة أو ذات الكثافة العالية في حديد التسليح [1]. غير أن هذا النوع من الخرسانة قد يواجه تحديات تتعلق بزيادة خطر الانفصال الحبيبي والتزف المائي، إضافةً إلى ضعف مقاومة الشد والتشققات الناتجة عن الانكماس البلاستيكي.


وللتغلب على هذه التحديات، تم تطوير العديد من الحلول التقنية من أبرزها تدعيم الخرسانة بالألياف الصناعية، خصوصاً ألياف البولي بروبلين (Polypropylene Fibers – PPF)، لما تمتاز به من مقاومة عالية للتأكل والمواد القلوية، وخففة الوزن، والقدرة على التوزيع المتجانس داخل الخلطة [2-4]. وقد تناولت دراسات عدّة هذا الموضوع، إذ أشار **Behnood et al. (2015)** إلى أن إضافة نسب صغيرة من ألياف البولي بروبلين تُحسن من مقاومة الشد والانثناء في **SCC**. كما وجد **Alhozaimy et al. (2018)** أن استخدام الألياف بنسبة تتراوح بين 0.1% - 0.3% يؤدي إلى تقليل عرض التشققات

أُجري تحليل منخلي (Sieve Analysis) شكل 1 لتحديد توزيع أحجام الركام الخشن وفق المعايير البريطانية BS 882:1992، وأظهرت النتائج أن الركام يحقق تدرجاً مناسباً ضمن حدود التوصيات شكل 2، مما يضمن تحسين قابلية التشغيل وتقليل الفراغات داخل الخلطة الخرسانية.



(Reducer)، ويُعد أيضاً إضافة سائلة متوافقة مع المعايير ASTM C494 Type A [6]. تم تصميم أربع خلطات بنسب ألياف مختلفة (0.2%, 0.35%, 0.5%, 0.35%) كما هو موضح في الجدول (1)، بهدف دراسة تأثير ألياف البولي بروبيلين (PF) على خواص الخرسانة الطازجة والمتصدلة. تم خلط المكونات في خلاط ميكانيكي لمدة 5 دقائق، وصب العينات في قوالب مكعبة بأبعاد (150 × 150 × 150) مم، ثم جُفت لمدة 24 ساعة في درجة حرارة المختبر قبل غمرها في الماء لمدة 7، 28، و 56 يوماً.

تم إنتاج الخرسانة ذاتية الدمك (Self-Compacting Concrete - SCC) باستخدام الأسمنت البورتلاندي العادي (Portland Cement - OPC) الناعم بوزن نوعي (Specific Gravity) 2.65 ونسبة امتصاص مائي 1%، إضافة إلى ركام خشن جيد التدرج بمقاس اعتبري أكبر أقصى لمقاسه الاعتباري 20 مم ووزن نوعي 2.70.



أما بالنسبة للإضافات الكيميائية، فقد استُخدم نوعان من الملدّنات الفائقة (Superplasticizers) (1)

الأداء (High-Performance Hyper) خاص بالخرسانة ذاتية الدمك، منتج من شركة (Agel) هذه الإضافة السائلة مطابقة للمعايير الأمريكية ASTM C494 Type F [5].

(2) (Plastocrete N) وهو ملدن فائق مخفّض للمحتوى المائي (Superplasticizer Water)

جدول 1. نتائج اختبارات الخرسانة في الحالة الدنة.

0.5PF	0.35PF	0.2PF	R.SCC	الاختبار قطر البوبot (مم) حدود الموصفة EFNARC SF1 550-650 (mm) SF2 660-750 (mm) SF3 760 – 800 mm
385	500	600	720	الزمن عند القطر 50 مم حدود الموصفة 2-5 Sec
9.15 نقطة التفتق عد ثانية	5.47	6.59	3.03	اختبار الحلقة جي(مم) حدود الموصفة (10-0)مم
الصيوج-تفق	5.70	5.28	9.37	اختبار القمع في حدود الموصفة (12-6) ثانية
الصيوج-تفق	0.5	0.2	1	اختبار الصندوق L حدود الموصفة 0.8- 1.0
نضح				ملاحظات

جدول 2. نسب الخلط للمتر المكعب

مcdn فنت Plastocrete N %	مcdn فنت Technohyper % %	ركام خشن (كجم/م ³)	ركام ناعم (كجم/م ³)	ماء (كجم/م ³)	الالياف (كجم/م ³)	سيكايريت (كجم/م ³)	الاسمنت (كجم/م ³)	
0.6	1.8	728	672	190	0	0	500	R.SCC
0.6	1.8	728	672	190	1	0	500	0.2PF
0.6	1.8	728	672	190	1.75	0	500	0.35PF
0.6	1.8	728	672	190	2.5	0	500	0.5PF

تم خلط المكونات في خلاط ميكانيكي لمدة 5 دقائق، ثم صُبّت العينات في قوالب أسطوانية بأبعاد (قطر 150 مم × ارتفاع 300 مم). بعد الصب، تُرُكت العينات لمدة 24 ساعة في درجة حرارة المختبر، ثم نُقلت إلى حوض المعالجة بالماء لمدة (7، 28، 56) يوماً حسب موعد الاختبار.

3. النتائج والمناقشة

أولاً: اختبارات الخرسانة في الحالة الدنة تم اجراء الاختبارات حسب توصيات الجمعية الأوروبية [7] EFNARC, 2005، بالنسبة لخاصية الانتشار Slump Flow فمن خلال الجدول (2) نلاحظ أن

حيث:

R.SCC: تمثل الخلطة المرجعية.

0.2PF: تمثل الخلطة التي تحتوي على نسبة 0.2% من مواد **TECH**. من وزن المواد الاسمنتية ونسبة 1.8% من المcdn **PLASTO**.

0.35PF : تمثل الخلطة التي تحتوي على نسبة 35% من مواد **TECH**. من وزن المcdn 1.8% ونسبة 1.8% من المcdn **PLASTO**.


جدول رقم (1): نسب الخلط للمتر المكعب وزن المواد الاسمنتية ونسبة 0.6% من المcdn **PLASTO**.

0.5PF: تمثل الخلطة التي تحتوي على نسبة 0.5% من مواد **TECH**. من وزن المواد الاسمنتية ونسبة 1.8% من المcdn **PLASTO**. من وزن المواد الاسمنتية ونسبة 0.6% من المcdn.

550 مم، مما يعني تدهوراً كبيراً في قدرة الخرسانة على الانسياب الذاتي.

جميع الخلطات التي تحتوي على **PF** أظهرت زمن انسياب أعلى من الحدود المقبولة 2-5 ثوان، مما يدل على زيادة لزوجة الخلطة وصعوبة تدفقها في القطاعات الأفقية، عند نسبة **PF** 0.5% استغرق الانسياب 9.15 ثانية قبل أن يتوقف، مما يشير إلى تأثير كبير لـ **PF** على زيادة المقاومة الداخلية للحركة. إضافة الألياف بنسبة (0.2، 0.35، 0.5) كما موضح في الشكل رقم (3) تعمل على زيادة لزوجة الخلطة وهذا واضح من زمن الانسياب حيث أن جميع خلطات التي تحتوي على ألياف كان زمن الانسياب لها أعلى من حدود المواصفة فعند إضافتها بنساب (0.2%، 0.35%) توقفت الخرسانة عن الانسياب بعد مدة (6.59، 5.47، 4.79).


زيادة التماسك بين جزيئات الركام، لكن نظراً لأن قيمة الاحتجاز لا تزال ضمن الحد المسموح به، لا يشكل ذلك مشكلة كبيرة في تدفق الخرسانة.



شكل 4. اختبار الحالة لتقدير قابلية العبور.

ترواحت القيم لزمن العبور **Tv - V-Funnel Time** بين 5.28 ثانية عندما كانت نسبة **PF** 0.2% وبين 9.37 ثانية للعينة **R.SCC**، وتحصي المواصفة الأوروبية بقيم 6-12 ثانية، والخلطات ذات **PF** بنسبة 0.5% توقفت عن التدفق تماماً، مما يشير إلى مشكلة خطيرة في التماسك والانسيابية، ورغم أن انخفاض الزمن يعني زيادة


خلطة **R.SCC** اقتربت من الحد الأعلى لتصنيف **EFNARC SF2** والذي توصي المنظمة الأوروبية بأن الخرسانة التي تحقق خصائص هذه الفئة هي مناسبة للاستخدام في التطبيقات الشائعة مثل الحوائط والأعمدة، وذلك لأن الخلطة المرجعية تم تصميمها بحيث تلبي احتياجات أغلب القطاعات الخرسانية المسلحة وقد حققت ذلك حيث أظهرت تدفقاً سريعاً أقل من 5 ثوان، إضافة **PF** بنساب 0.2%، 0.35% تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في قطر الهاهوط، الخلطة ذات 0.2% من **PF** بقطر 600 مم كانت الأقرب إلى الخلطة المرجعية ، مما يشير إلى أن هذه النسبة تؤثر بشكل معتدل على التدفق، عند نسبة **PF** 0.5%، انخفض قطر الهاهوط إلى 385 مم، وهو أقل من الحد الأدنى الذي توصي به المنظمة الأوروبية



شكل 3. العلاقة بين نسبة الألياف وقطر التدفق وזמן الانسياب عند قطر 50مم.

Passing Ability -

PJ، فإن القيم تراوحت بين 0 ملم **R.SCC** و 3.5 ملم لنسبة 0.35% من **PF** وعند نسبة 0.5% من **PF** حدث احتجاز كامل للخلطة كما موضح في الشكل (4)، في حين توصي المواصفة الأوروبية بقيم بين 10-0 ملم، وبالتالي نستنتج أن إضافة **PF** إلى الخلطات تزيد من اللزوجة، مما قد يقلل من قدرة الخلطة على المرور بين القضبان بسبب



شكل 5. نتائج مقاومة الضغط بالـ MPa للخلطات الألياف في الأعمار 7 و 28 و 56 يوم.

ونلاحظ أنه عند إضافة **PF 0.5** بنسبة **PF 0.5** سجلت أعلى مقاومة ضغط في الأعمار المختلفة 7 أيام، 28 يوماً، و 56 يوماً مقارنة ببقية الخلطات، حيث وصلت مقاومة الضغط إلى **MPa 45.115** عند 7 أيام و **MPa 45.88** عند 28 يوماً. ولكن عند 56 يوماً، كان هناك انخفاض طفيف إلى **MPa 50.045** ، **MPa 50.045** سجلت مقاومة ضغط أعلى عند 28 وخلطة **PF0.35** سجلت مقاومة ضغط أعلى عند 28 يوماً **MPa 47.08** مقارنة ببقية الخلطات، لكنها انخفضت بشكل ملحوظ عند 56 يوماً إلى **MPa 34.07** ، وخلطة **PF 0.2** أظهرت مقاومة ضغط عالية عند 56 يوماً **MPa 50.265**، لكنها أظهرت تذبذباً بين الأعمار المختلفة، هذه النتيجة تتفق مع ما تم ملاحظته في دراسة [12] حيث كانت مقاومة الضغط في الخلطات التي تحتوي على **PF0.5** جيدة في البداية ولكن تراجعت في الخلطات ذات النسبة العالية من **PF** ، وكذلك أظهرت نتائج دراسة [8] أن إضافة **PF** ، خصوصاً **PF** الحديدية، كانت تؤدي إلى تحسن ملحوظ في مقاومة الضغط، مقارنة بـ **PF** العضوية، ورغم أن الدراسة الحالية ترکز على **PF** ، إلا أن التأثير يظل مماثلاً من حيث تحسين الأداء، إلا أنه قد يكون هناك اختلاف في النتائج بسبب نوع **PF** المستخدمة.

في قابلية الانسياب، ولكن هذا قد يؤدي إلى مشاكل مثل الانفصال الحبيبي أو النضح، حيث أن الزمن أصبح أقل من الحد الأدنى الموصى به 6 ثوانٍ.

هذه النتيجة قد تشير إلى أن **PF** تساهم في تحسين الانسياب ولكنها تزيد من احتمالية فقدان الاستقرار في الخليط، فقد أكد [8] زيادة نسبة الألياف الحديدية وكذلك زيادة نسبة الألياف الزجاجية [9] أدت إلى زيادة زمن الانسياب مما يشير إلى أن نوع الألياف المستخدمة له تأثير كبير على خصائص الانسياب واتفق كذلك [10] على أن ألياف البولي بروبيلين تحسن الانسيابية إلى حد ما، ولكن النسب الزائدة قد تسبب انخفاضاً في الاستقرار، مما يتطلب تحسين محتوى الألياف لتحقيق توازن بين **PF** والاستقرار، في هذه الدراسة استخدام **PF** يؤدي إلى تحسين الانسياب.

H2/H1 Stability- Box Test تراوحت قيم اختبار نسبة **PF** بين 0.2 و 0.7، حيث جميع الخلطات التي تحتوي على ألياف قد فشلت في تحقيق النسبة المطلوبة، مما يشير إلى انخفاض استقرار الخليط، ويعود السبب إلى خاصية **PF** على الربط مما يجعل الخرسانة تتكتل عند عبورها من خلال القصبان.

ثانياً: اختبار مقاومة الضغط تم اجراء الاختبار حسب المواصفات البريطانية [11]، الخلطة **R.SCC** سجلت مقاومة ضغط جيدة في الأعمار المختلفة كما موضح في الشكل رقم (5)، حيث كانت **MPa 37.84** عند 7 أيام، و **MPa 42.34** عند 28 يوماً، و **MPa 47.971** عند 56 يوماً. هذا يشير إلى أن الخرسانة ذاتية الالك قادرة على التحسن بشكل كبير مع الزمن.

زمن العبور (Tv) كان أقل من الحد الأدنى الموصى به (6 ثوانٍ) في بعض الخلطات، مما يشير إلى احتمالية حدوث انفصال حبيبي أو نضح. إضافة PF حسنت مقاومة الضغط، خاصة عند النسب 0.2% و 0.5%， والتذبذب في الأداء عند 0.35% قد يعود إلى تكثيل الألياف أثناء الخلط.

نسبة 0.2% من PF هي الأكثر توازناً بين التشغيلية والمقاومة.

النسبة العالية (0.5%) تحسن المقاومة لكنها تضعف الانسياب الذاتي والاستقرار.

يجب ضبط نسب الألياف بعناية لتحقيق توازن بين السiolة، الثبات، والمقاومة.

الخرسانة ذاتية الدمك باستخدام OPC و PF تظاهر أداء جيداً بشرط التحكم في نسب الإضافات والخلط. كذلك يوصى وبالتالي:

عند استخدام PF ، يوصى بـ:

- زيادة جرعة الملدّنات الفائقة (Superplasticizers) تدريجياً حسب نسبة الألياف.
- استخدام ملدّنات متواقة مع المواتصفات كما Type A و ASTM C494 Type F (Technohyper N في الدراسة Plastocrete N).

التحكم في زمن الخلط لتجنب تكثيل الألياف وضمان توزيعها المتجانس. للحصول على مقاومة ضغط مستدامة، يوصى بـ: معالجة العينات بالماء لمدة لا تقل عن 28 يوماً.

استخدام ركام خشن جيد التدرج بحد أقصى 20 مم.

الحفاظ على نسبة ماء/أسمنت (W/C) عند 0.38 لتحقيق كثافة ومتانة عالية.

نستنتج أن الألياف وخاصة PF ، تلعب دوراً مهمًا في زيادة المقاومة للضغط عن طريق تحسين توزيع المقاومة في الخرسانة وتقليل تأثير التشققات، بينما لوحظ بعض التذبذب في أداء بعض الخلطات خاصة PF 0.35 ويعود السبب إلى تكثيل PF أثناء الخلط لكن بشكل عام، PF تحسن المقاومة.

وأن مقاومة الضغط تزداد بمرور الوقت في جميع الخلطات، ما يعكس التحسن الطبيعي في مقاومة الخرسانة مع التفاعل المستمر بين الأسمنت والماء، بالإضافة إلى التحسين الناتج عن إضافة المكونات مثل PF و SF .

4. الخاتمة والتوصيات

الخطة المرجعية R.SCC حقت خصائص انسياپ ممتازة ضمن تصنيف SF2 حسب EFNARC.

إضافة PF بنسبة 0.2% حافظت على خصائص الانسياب المقبولة، بينما النسبة 0.5% أدت إلى انخفاض كبير في قطر الهبوط (385 مم)، وهو أقل من الحد الأدنى الموصى به (550 مم). زمن الانسياب (T50) ارتفع بشكل ملحوظ مع زيادة نسبة الألياف، مما يدل على زيادة اللزوجة وصعوبة التدفق الذاتي.

عند نسبة 0.5% من PF ، حدث احتجاز كامل للخطة (No Flow) ، مما يشير إلى تأثير سلبي على قدرة المرور بين القصبان. النسب الأقل (0.2% و 0.35%) كانت ضمن الحدود المقبولة (10-0 مم)، لكنها أظهرت زيادة في المقاومة الداخلية للحركة.

اختبار H2/H1 أظهر أن جميع الخلطات المحتوية على PF فشلت في تحقيق النسبة المطلوبة (0.8-1.0)، مما يدل على انخفاض الاستقرار.

- CHEMICALS AND CONCRETE SYSTEMS (EFNARC).: The European Guidelines for Self-Compacting Concrete. The European Guidelines for Self-Compacting Concrete. (2005).
- [8] Saba, A.M., Khan, A.H., Akhtar, M.N., Khan, N.A., Rahimian Koloor, S.S., Petru, M., Radwan, N.: Strength and flexural behavior of steel fiber and silica fume incorporated self-compacting concrete. *Journal of Materials Research and Technology*. 12, 1380–1390 (2021).
<https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2021.03.066>
- [9] Kalaimani, R., Subha, C., Reymond, D.J., Kumar, C.V.: Investigation on Strength Characteristics of Self Compacting Concrete incorporated with AR Glass Fibers. *E3S Web of Conferences*. 387, 1–15 (2023).
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338703005>
- [10] Abed, M.A., Fořt, J., Naoulo, A., Essa, A.: Influence of polypropylene and steel fibers on the performance and crack repair of self-compacting concrete. *Materials*. 14, (2021).
<https://doi.org/10.3390/ma14195506>.
- [11] Testing concrete. British Standards Institution (1983)
- [12] Vivek, S.S., Dhinakaran, G.: Fresh and hardened properties of binary blend high strength self-compacting concrete. *Engineering Science and Technology, an International Journal*. 20, 1173–1179 (2017).
[https://doi.org/10.1016/j.jestch.2017.05.003.](https://doi.org/10.1016/j.jestch.2017.05.003)

5. المراجع

- [1] Jeevetha, T., VijayaShanthi, S., Sivakumar, A., Singh, N.B.: Evaluation on strength parameters of self-compacting concrete incorporated with carbon and glass fibres. *Mater Today Proc*. 45, 708–712 (2021).
<https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.02.743>
- [2] Jagana, R., Kumar, C.V.: International journal of engineering sciences & research technology an experimental analysis of strength properties of high strength concrete using steel fibers. *Int J Eng Sci Res Technol*. 6, 308–316 (2017).
- [3] Zeyad, A.M., Khan, A.H., Tayeh, B.A.: Durability and strength characteristics of high-strength concrete incorporated with volcanic pumice powder and polypropylene fibers. *Journal of Materials Research and Technology*. 9, 806–813 (2020).
<https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2019.11.021>
- [4] Inqiad, W. Bin, Siddique, M.S., Alarifi, S.S., Butt, M.J., Najeh, T., Gamil, Y.: Comparative analysis of various machine learning algorithms to predict 28-day compressive strength of Self-compacting concrete. *Heliyon*. 9, e22036 (2023).
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22036>
- [5] Sheet, T.D.: Technohyper N. 1–2
- [6] Sheet, P.D.: Plastocrete ® -N. 1–2 (2015).
- [7] EFNARC - EUROPEAN FEDERATION FOR SPECIALIST CONSTRUCTION